

РЕЗЦЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 10047—62

(СТ СЭВ 199—75)

РЕЗЦЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

Технические условия

**High-speed steel cutting tools.
Specifications**

ГОСТ

10047–62

(СТ СЭВ 199–75)

ОКП 39 2100

Срок действия с 01.01.63
до 01.01.96

Настоящий стандарт распространяется на токарные, строгальные, долбежные и расточные державочные резцы общего назначения, изготовленные из быстрорежущей стали.

Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 199–75 приведена в приложении 1а.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 5).

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Режущая часть резцов должна быть изготовлена из быстрорежущей стали по ГОСТ 19265–73.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2. Державки резцов должны изготавливаться:

токарных резцов — из стали марки 45 или 50 по ГОСТ 1050–88 или ГОСТ 1051–73 группы Б;

строгальных и долбежных резцов — из стали марки 45 или 50 по ГОСТ 1050–88;

расточных державочных резцов — из стали марки 40Х по ГОСТ 4543–71 или марки 45 или 50 по ГОСТ 1050–88.

(Измененная редакция, Изм. № 6).

С. 2 ГОСТ 10047–62

3. Твердость рабочей части должна быть 63... 66 HRCэ.

Твердость рабочей части резцов из быстрорежущей стали с содержанием ванадия 3% и более и кобальта 5% и более должна быть выше на 1–2 единицы HRCэ.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).

4. **(Исключен, Изм. № 5).**

4а. Державки резцов должны иметь защитное покрытие по ГОСТ 9.306–85. Защитные покрытия не должны нарушать плоскостности основной базы.

(Введен дополнительно, Изм. № 4).

4б. В качестве припоя должен применяться припой марки ПЖ60НХБ.

Допускается применение других марок припоев, не ухудшающих физико-механических свойств быстрорежущей стали и обеспечивающих прочность паяного соединения не ниже, чем при применении припоя марки ПЖ60НХБ.

(Введен дополнительно, Изм. № 5).

5. Толщина сварного шва или припоя между пластинкой и державкой должна быть минимальной (0,1–0,2 мм).

Не допускается разрыв шва или слоя припоя на протяжении, превышающем 10% его длины по опорной части пластинки на отрезных и прорезных резцах и 20% — на остальных резцах.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

6. Параметры шероховатости Ra поверхностей резца по ГОСТ 2789–73 не должны превышать следующих значений, мкм:

передняя и главная задняя поверхность:

подвергаемые доводке	0,32
не подвергаемые доводке	0,63
вспомогательная задняя	1,25
опорная	5,00

(Измененная редакция, Изм. № 3, 5, 6).

7. Предельные отклонения размеров державок резцов не должны превышать:

высоты и ширины резцов с одной обработанной опорной поверхностью:

из холоднотянутой стали — $h16$;

из горячекатаной стали — $h17$;

высоты и ширины револьверных и расточных резцов:

прямых — $h11$;

отогнутых — $h14$.

(Измененная редакция, Изм. № 6).

8. **(Исключен, Изм. № 3).**

9. Вершина режущей кромки токарных (кроме расточных и резбовых) и расточных державочных резцов должна быть расположена на высоте, соответствующей номинальному размеру высоты державки.

Предельные отклонения расположения вершины режущей кромки токарных и расточных резцов должны соответствовать:

$\pm IT14$ — для резцов из горячекатаной стали,

$\pm IT11$ — для резцов из холоднокатаной стали.

10. Предельные отклонения ширины рабочей части резцов должны соответствовать:

а) отрезных $\pm \frac{IT16}{2}$;

б) прорезных $+IT14$;

в) шпоночных долбежных (табл. 1).

Примечание. Предельные отклонения ширины рабочей части шпоночных долбежных резцов для обработки пазов по A_3 и $ПШ_1$ указаны в приложении 1.

Таблица 1

Ширина шпоночного паза	Предельные отклонения для полей допусков на ширину шпоночного паза		
	P9	I ₉	D10
3	-0,140 -0,022	+0,004 -0,004	+0,050 +0,036
4—6	-0,022 -0,032	+0,005 -0,005	+0,068 +0,050
8—10	-0,027 -0,039	+0,006 -0,006	+0,084 +0,064
12—18	-0,032 -0,046	+0,007 -0,007	+0,104 +0,080
20—28	-0,038 -0,055	+0,010 -0,006	+0,125 +0,097

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

11. Предельные отклонения общей длины резцов должны соответствовать:

$\pm IT16$ — для резцов длиной до 50 мм,

$\pm 2IT16$ — для резцов длиной свыше 50 мм.

12. (Исключен, Изм. № 5).

13. Допуск плоскостности опорной поверхности державки резца должен соответствовать 10-й степени точности по ГОСТ 24643—81. Выпуклость не допускается.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

14. Допуск прямолинейности боковых сторон державки резцов не должен превышать 1 мм на 100 мм длины.

При разрубке на прессах, на конце державки токарных, строгальных и долбежных резцов допускаются замины, размеры которых не должны превышать указанных в табл. 2.

Таблица 2

Высота державки резца h	ММ	
	З а м и н ы	
	вдоль державки	по высоте державки
16; 20	3	1
25; 32	5	1,5
40; 50; 63	7	2

(Измененная редакция, Изм. № 5, 6).

15. Предельные отклонения от перпендикулярности боковой поверхности державок резцов к опорной поверхности не должны превышать: для токарных и строгальных резцов $\pm 1^{\circ}30'$, для расточных державочных резцов $\pm 30'$.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

16. Предельные отклонения углов резцов должны соответствовать:

переднего главного α до 12°	$\pm 1^{\circ}$
переднего главного α свыше 12°	$\pm 2^{\circ}$
заднего главного β и вспомогательного U	$\pm 1^{\circ}$
главного угла в плане ϕ и вспомогательного угла в плане ϕ_1	$\pm 2^{\circ}$
вспомогательного угла в плане для отрезных и прорезных резцов	$\pm 30'$

(Измененная редакция, Изм. № 5).

17. Средний и установленный периоды стойкости резцов при обработке стали 45 по ГОСТ 1050-88 и условиях испытаний, указанных в разд. II, должны быть $T = 30$ мин, $T_u = 14$ мин.

18. Критерием затупления резцов является достижение допустимого износа h^3 по задней поверхности:

1,5 мм — для токарных резцов проходных, подрезных, расточных;

1,0 мм — для токарных резцов отрезных, прорезных и фасочных;

0,3 мм — резьбовых;

1,5 мм — для строгальных и долбежных резцов проходных и подрезных;

1,0 мм — для строгальных и долбежных резцов прорезных и отрезных.

(Введены дополнительно, Изм. № 5).

19. На одной из боковых сторон каждого резца должны быть четко нанесены:

товарный знак предприятия-изготовителя;
марка стали режущей части;
сечение державки;

изображение государственного Знака качества при его присвоении в порядке, установленном Госстандартом СССР;
для прорезных и шпоночных долбежных резцов — ширина a ;
для долбежных резцов — обозначение поля допуска **ширины** шпоночного паза,

(Измененная редакция, Изм. № 5, 6).

20. Транспортная маркировка, маркировка потребительской тары, упаковка — по ГОСТ 18088–83.

Вариант внутренней упаковки ВУ-1 по ГОСТ 9.014–78.

(Измененная редакция, Изм. № 6).

1а. ПРИЕМКА

1.1. Приемка — по ГОСТ 23726–79.

1.2. Испытания резцов на средний период стойкости проводят раз в три года, на установленный период стойкости раз в год не менее, чем на 5 резцах одного типоразмера каждого типа.

Разд. 1а. **(Введен дополнительно, Изм. № 5).**

Продолжение табл. 3

Тип резца	Сечение резца Н×В, мм	Режимы резания		
		<i>t</i> , мм	<i>s</i> , мм/об	<i>v</i> , м/мин
Отрезные и прорезные,	4×4 6×6 8×8	—	0,06	40
	10×10 12×12 16×10		0,08	36
	16×16 20×12		0,1	30
	25×16 32×20		0,15	27

Таблица 4

Тип резца	Сечение резца Н×В, мм	Режимы резания		
		<i>t</i> , мм	<i>s</i> , мм/дв.ход	<i>v</i> , м/мин
Строгаль- ный, проход- ной и подрез- ной	20×12 25×16 32×20	1,0	0,6	30
	40×25 50×32		1,0	27
	63×40	2,0	2,0	21
Проходной чистой шп- рокий	20×12 25×16 32×20	0,9	1,7	15
	40×25 50×32 63×40	1,0	4,7	11
	20×12	—	0,15	20
25×16 32×20	0,18		16	
40×25 50×32	0,30		12	
Долбежный проходной	20×12 25×16	1,6	0,5	30
	32×20 40×25 50×32	2,8	0,8	20

Продолжение табл. 4

Тип реза	Сечение реза Н×В, мм	Режимы резания		
		<i>t</i> , мм	<i>s</i> , мм/дв.ход	<i>v</i> , м/мин
Прорезной для шпоноч- ных пазов	16×10 20×12	—	0,12	11
	20×20 25×16 25×25		0,15	10
	32×20 32×32		0,18	8,0
	40×25 40×40 50×32 63×40		0,23	7,0

Таблица 5

Тип реза	Шаг резьбы <i>P</i> , мм	Число проходов		Скорость резания <i>v</i> , м/мин	
		черновых	чистовых		
Резьбовой для наруж- ной метрической резьбы	До 3	5	3	33	
	Св. 3 до 6	6		20	
Для внутренней мет- рической резьбы	До 3	8	4	29	
	Св. 3 до 6			20	
Для наружной трапе- цеидальной резьбы	До 6	12	9	24	
	Св. 6 до 12	33		8	21
	Св. 12 до 24	39		15	
Для внутренней тра- пецеидальной резьбы	До 6	14	10	22	
	Св. 6 до 12	41		20	
	Св. 12 до 16	45		11	16

2.9. После испытаний на работоспособность на режущих кромках резцов не должно быть выкрошенных мест, следов деформации стержня и сварного шва и они должны быть пригодны для дальнейшей работы.

2.10. Приемочные значения среднего и установленного периодов стойкости должны быть не менее $T_{np} = 35$ мин и $T_{упр} = 16$ мин.
Разд. II. (Измененная редакция, Изм. № 5).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

Предельные отклонения ширины рабочей части шпоночных долбежных резцов должны соответствовать указанным в таблице.

Ширина шпоночного паза	Предельные отклонения для полей допусков на ширину шпоночного паза	
	A_3	$ПШ_1$
От 3 до 6	+0,015 +0,005	+0,055 +0,045
Св. 6 до 10	+0,020 +0,010	+0,065 +0,055
Св. 10 до 20	+0,025 +0,015	+0,075 +0,065

(Измененная редакция, Изм. № 5).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1а.

Справочное

Соответствие требований ГОСТ 10047—62 требованиям СТ СЭВ 199—75

ГОСТ 10047—62		СТ СЭВ 199—75	
Пункт	Содержание требований	Пункт	Содержание требований
6	Параметры шероховатости	1.5	Параметры шероховатости
7	Предельные отклонения высоты и ширины державок	1.7	Предельные отклонения высоты и ширины державок
11	Предельные отклонения общей длины	1.8	Предельные отклонения общей длины
13	Допуск плоскостности	1.9	Допуск плоскостности
15	Предельные отклонения от перпендикулярности	1.10	Предельные отклонения от перпендикулярности
16	Предельные отклонения углов	1.11	Предельные отклонения углов

(Измененная редакция, Изм. № 5).